

ALLEGRO gloss

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h'frei glänzend gestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: glänzend gestrichen

Zertifizierung: 100 % PEFC (ab Lager), EU-Ecolabel

Technische Richtlinien für ALLEGRO gloss:

Eigenschaft/Einheit													Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400	ISO 536
Weißße nach ISO (illuminant D65/10°), %	96	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	ISO 2470-2
Weißße nach CIE, %	124	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	ISO 11475
Opazität, %	90	92	93,5	94,5	95	96	97	98	98,5	99	99,5	99,5	ISO 2471
Glanz DIN 75° (MD), %	50	50	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	ISO 8254-2
Glanz TAPPI 75°, %	66	66	66	66	66	66	66	66	68	68	68	68	ISO 8254-1
Rauheit PPS, µm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	ISO 8791-4
Dicke, µm	64	72	83	91	95	107	124	148	185	228	273	320	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm ³ /g	0,71	0,72	0,72	0,70	0,70	0,71	0,73	0,74	0,74	0,76	0,78	0,80	ISO 534
relative Feuchtigkeit (23° C), %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI 502
pH-Wert	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	ISO 6588