

ALLEGRO halbmatt

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h'frei halbmatt gestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: voll halbmatt gestrichen

Zertifizierung: 100 % PEFC (ab Lager), EU-Ecolabel

Technische Richtlinien für ALLEGRO halbmatt:

Eigenschaft/Einheit															Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	70	80	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	400	ISO 536
Weißße nach ISO (illuminant D65/10°); %	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ISO 2470-2
Weißße nach CIE, %	126	126	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	ISO 11475
Opazität, %	88	90,5	91	92,5	94,5	95	95,5	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5	ISO 2471
Glanz TAPPI 75°, %	16	16	38	38	38	38	38	38	38	38	36	36	36	36	ISO 8254-1
Rauheit PPS, µm	3,1	3,1	1,4	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	ISO 8791-4
Dicke, µm	70	80	74	82	94	107	111	125	141	168	225	282	347	412	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm ³ /g	1,00	1,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,90	0,94	0,99	1,03	ISO 534
relative Feuchtigkeit (23°C), %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI 502
pH-Wert	-	-	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	>7	ISO 6588