

ALLEGRO VOLUME

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h'frei matt gestrichen
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt gestrichen
Zertifizierung: 100 % PEFC

Technische Richtlinien für ALLEGRO VOLUME:

Eigenschaft/Einheit											Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	80	90	100	115	130	135	150	170	200	250	ISO 536
Dicke, µm	86	97	108	124	140	146	162	184	216	258	ISO 534
Weißer nach ISO (D65/10°), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	ISO 2470-2
Weißer nach CIE (D65/10°), %	124	124	125	126	126	126	126	126	126	127	ISO 11475
Opazität, %	92	94	95	96	97	97	98	98	98,5	99	ISO 2471
Glanz TAPPI 75°, %	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	ISO 8254-1
Rauigkeit PPS, µm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	ISO 8791-4
Spezifisches Volumen, cm ³ /g	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,03	ISO 534
Relative Feuchte (23°C), %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI 502

Eigenschaft/Einheit					Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	300	350	400	450	ISO 536
Dicke, µm	309	368	420	477	ISO 534
Weißer nach ISO (D65/10°), %	99	101	101	101	ISO 2470-2
Weißer nach CIE (D65/10°), %	127	128	128	128	ISO 11475
Opazität, %	99	100	100	100	ISO 2471
Glanz TAPPI 75°, %	20	22	22	22	ISO 8254-1
Rauigkeit PPS, µm	2,0	1,8	1,8	1,8	ISO 8791-4
Spezifisches Volumen, cm ³ /g	1,03	1,05	1,05	1,06	ISO 534
Relative Feuchte (23°C), %	50	50	50	50	TAPPI 502