

GLOBULUS PREPRINT

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: Laser / Preprint Papier

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: maschinenglatt

Mit Laser- und Inkjet-Garantie

Technische Richtlinien für GLOBULUS PREPRINT:

Eigenschaft/Einheit	Zielwert	Standardwert	Standardwert	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	80,0	76,8	83,2	ISO 536
Dicke, µm	107	102	112	ISO 534
Steifigkeit längs, mN	-	≥100		ISO 2493-1
Steifigkeit quer, mN	-	≥35		ISO 2493-1
Reissfestigkeit, kN/m	-	≥4,7		ISO 1924-2
Glätte Bendtsen, ml/min	180	120	240	ISO 8791-2
Luftdurchlässigkeit, ml/min	-		≤1700	ISO 5636-3
Feuchtigkeit, %	4,0	3,5	4,5	ISO 287
Formation, #	-	≥30		Interne Methode
Weisse nach CIE	161	158	164	ISO 11475
Weisse nach ISO (D65), %	110	107	113	ISO 2470-2
Opazität, %	93	≥91		ISO 2471