

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

TYPE

Oberblatt CB

Merkmal	Prüfnorm	Einheit	Wert				Toleranz
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	60	70	80	90	± 5 %
Dicke	ISO 534	µm	78	88	98	113	± 5
Glätte Bekk	ISO 5627	s	35				± 20 %
Weißer R457	ISO 2470	%	103				± 3
Opazität	ISO 2471	%	81	83	86	88	± 3
Reißlänge längs	ISO 1924-1	m	6.500				± 1.500
Feuchte absolut		%	5,8				± 0,3