

## Target Plus Offset

grafisches Papier / Naturpapier



**Hauptsorte:** Offset

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** matt

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit, 70 % (ab Lager), EU Ecolabel

### Technische Richtlinien für Target Plus Offset:

Eigenschaft/Einheit									Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	60	70	80	90	100	110	120		ISO 536
Dicke, µm	80	92	106	119	130	141	150		ISO 534
spezifisches Volumen, µm/g/m <sup>2</sup>	1,33	1,31	1,33	1,32	1,30	1,28	1,25		
Weißer nach CIE	166	166	166	166	166	166	166		ISO 11475
Rauigkeit nach Bendtsen, ml/min	180	180	180	180	180	180	180		ISO 8791-2
absolute Feuchte, % H <sub>2</sub> O	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2		ISO 287
Opazität, %	87	90	94	95	96	97	98		ISO 2471

Eigenschaft/Einheit									Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	135	150	170	190	224	250	300	350	ISO 536
Dicke, µm	162	180	205	230	275	305	365	425	ISO 534
spezifisches Volumen, µm/g/m <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,21	1,21	1,23	1,22	1,22	1,21	
Weißer nach CIE	166	166	166	166	166	166	166	166	ISO 11475
Rauigkeit nach Bendtsen, ml/min	200	200	200	200	200	200	200	200	ISO 8791-2
absolute Feuchte, % H <sub>2</sub> O	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	ISO 287
Opazität, %	≥95	≥97	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	≥98	ISO 2471