

# Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH  
PAPIER

## Funktional

grafisches Papier / Laser / Preprint Papier



**Hauptsorte:** Laser / Preprint Papier

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** matt

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit



### Technische Richtlinien für Funktional:

Flächengewicht, g/qm	Volumen	Rauigkeit nach Bendsen, ml/min		Glätte Bekk, s		Dennison Waxes Test	Afnor Inks Test	Reißverhältnis	Berstfestigkeit, kPa	Aschegehalt, %	Cobb-Test 1 MN, g/qm		Absolute Feuchtigkeit, %		Opazität, %
		min.	max.	min.	max.						min.	max.	min.	max.	
ISO 536	ISO 534	ISO 5636/3		ISO 5627				ISO 1974	ISO 2758	ISO 2144	ISO 535		ISO 287		ISO 2471
		min.	max.	min.	max.						min.	max.	min.	max.	
80*	1,25	300	600	25	35	16	3	500	2,5	22	20	30	3,8	4,6	85
90*	1,25	300	600	25	35	16	3	500	2,5	22	20	30	3,8	4,6	85
120	1,2	300	600	25	35	16	3	500	2,5	22	20	30	3,8	4,6	90
150	1,15	200	500	15	25	16	3	500	2,5	22	20	30	3,8	4,6	
224	1,15	100	400	15	25	16	3	500	1,4	22	20	30	6,2	7	
300	1,15	100	400	15	25	16	3	500	1,2	22	20	30	6,2	7	
350	1,2	280				16				19		30	6,8		

\*) auf Anfrage erhältlich