

GARDAPAT 11 IVORY

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h⁺frei matt gestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: voll matt gestrichen

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



Technische Richtlinien für GARDAPAT 11 EXTRA IVORY:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz						Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	± 4%	115*	130*	150*	200	250	ISO 536
Dicke, µm	± 4%	126	143	165	220	275	ISO 534
Rauigkeit, µm	± 1	4	4	4	4	4	ISO 8791-4
Opazität, %	- 2,0	92,5	93,5	94,5	97,0	98,0	ISO 2471
Weißße D65/10°, CIE	± 3	50	50	50	50	50	ISO 11475
Steifigkeit Taber T, g/cm	>0,75	3	5	9	22	45	ISO 2493
Steifigkeit Taber L, g/cm	>0,75	5	8	15	40	80	ISO 2493
Feuchtigkeit, %	± 7	50	50	50	50	50	TAPPI T502

* ab Lager