

KraftPak™

Kraftkarton ungebleicht



ungebleichter Frischfaserzellstoff

Hauptsorte: UN4 Kraftkarton

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: beidseitig ungestrichen, hellbraun

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



Technische Richtlinien für KraftPak™:

Eigenschaft/Einheit								Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	258	288	302	332	356	380	410	T-410
Stärke (pts), Zoll	0,015	0,017	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	T-411
Dicke, µm	381	432	457	508	559	610	660	T-411
Feuchtigkeit, %	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	T-412
Taber 15° MD, mNm	11,8	16,2	19,6	26,5	30,9	38,2	45,1	T-489
Taber 15° CD, mNm	5,4	6,4	8,3	10,8	14,2	17,2	21,1	T-489
Taber 15° GM, mNm	8,0	10,2	12,8	16,9	21,0	25,6	30,8	T-489
Cobb (2 Min.) Oben, g/m ²	40	40	40	40	40	40	40	T-441
Cobb (2 Min.) Unten, g/m ²	40	40	40	40	40	40	40	T-441
ZDT, kPa	450	380	380	380	340	340	310	T-541
Reibungskoeffizient (CoF)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	T-549
Glätte Sheffield Oben, SU	380	390	400	405	390	395	400	T-538
Glätte Sheffield Unten, SU	370	380	390	395	380	385	390	T-538
Gurley-Porosität, Sek./100 ml	15	15	15	15	10	10	10	T-460
Reißfestigkeit, N	4,9	5,7	5,9	6,1	6,9	7,3	8,2	T-414