

OKASTAR

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h'frei glänzend gestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: glänzend gestrichen

Zertifizierung: 100% PEFC (ab Lager)



Technische Richtlinien für OKASTAR:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	ISO 536
Dicke, µm	70	76	84	95	97	108	122	146	188	235	275	ISO 534
spezifisches Volumen, cm ³ /g	0.78	0.76	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.73	0.75	0.78	0.78	ISO 534
Glanz Gardner, %	71	73	77	78	78	78	78	78	78	75	75	ISO 8254-1
Weißße nach ISO (D65), %	94,5	94,5	94,5	95	95	95	95	95	95	95	95	ISO 2470 (d65)
CIE Weißße	118,5	118,5	118,5	119	119	119	119	119	119	119	119	ISO 11475
Opazität, %	91	93,5	95	96	96,5	97	97 min	98 min	98 min	98 min	98 min	ISO 2471

Ausführung: Glanz

Druckmethode: Bogenoffsetdruck

Anwendung: Geschäftsberichte, Kalender, Kataloge, Zeitschriftencover, Direktvertrieb, Anzeigen, Kunstbände, Broschüren, hochwertige Magazine, Luxusmagazine, Luxusbücher, Buchcover