

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

REBECCA CROSS

grafisches Papier / Laser / Preprint Papier



Hauptsorte: Laser / Preprint Papier

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



Technische Richtlinien für REBECCA CROSS:

Eigenschaft/Einheit								Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	*50	60	70	80	90	100	110	NF EN ISO 536
Dicke, µm	69	83	97	108	122	134	147	NF EN ISO 534
spezifisches Volumen, cm ³ /g	1,38	1,38	1,35	1,35	1,36	1,34	1,34	NF EN ISO 534
Weißer nach CIE	168	168	168	168	168	168	168	NF ISO 11475
Weißer nach ISO	112	112	112	112	112	112	112	ISO 2470-2
Rauigkeit nach Bendtsen, ml/min	220	220	180	180	180	180	180	ISO 8791-2
absolute Feuchte, % H ₂ O	4,5	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	NF EN ISO 20287
relative Feuchte, % (Luft)	30	35	38	38	38	38	38	Sword measurement
Opazität, %	85	87,5	91	93,5	95,5	97	97	NF ISO 2471
Blattbildung index, Index bei 120	92	92	92	92	87	85	90	Kajaani measurement

Eigenschaft/Einheit								Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	120	160	200	240	300	350	400	NF EN ISO 536
Dicke, µm	156	208	260	305	375	459	518	NF EN ISO 534
spezifisches Volumen, cm ³ /g	1,30	1,30	1,30	1,27	1,25	1,25	1,25	NF EN ISO 534
Weißer nach CIE	168	168	168	168	168	168	168	NF ISO 11475
Weißer nach ISO	112	112	112	112	112	112	112	ISO 2470-2
Rauigkeit nach Bendtsen, ml/min	180	180	180	180	180	240	240	ISO 8791-2
absolute Feuchte, % H ₂ O	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	7,0	7,0	NF EN ISO 20287
relative Feuchte, % (Luft)	44	44	44	44	50	60	60	Sword measurement
Opazität, %	97,5	>99	>99	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Blattbildung index, Index bei 120	90	90	90	90	-	-	-	Kajaani measurement

*auf Anfrage erhältlich