

BELEGLESERPAPIER

grafisches Papier / Offset - Dünndruck - Preprint



Hauptsorte: h'frei satiniert Naturpapier

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: satiniert

für Laser geeignet

Technische Richtlinien für BELEGLESERPAPIER

Eigenschaft/Einheit		Soll-Wert	min.	max.	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²		90	88	92	ISO 536
Farbe / Weiße -R457-, %		84	82	86	DIN 53145
Leimungsfaktor	f	6,5	0	13	
Glätte Bekk , sek	OS	23	18	28	ISO 5627
	SS	23	18	28	ISO 5627
Wassergehalt, absolut, %		6,0	5,5	6,5	ISO 287
Dicke, µm		113	110	116	DIN EN 20534
Reißlänge, m	l	7000	6000	8000	DIN EN ISO 1924-2
	q	4000	3000	5000	DIN EN ISO 1924-2
Steifigkeit-Taber-spezifisch, Nmm	l	0,6	0,55	0,65	DIN 53121
	q	0,3	0,25	0,35	DIN 53121
Opazität, %		89	85	92	DIN 53146
Porosität, Gurley, s/100 ml		23	18	28	ISO 5636/5

Klarschriftleserpapier für Zahlungsvordrucke der Banken, Sparkassen, Versicherungen und der Deutschen Post nach DIN 6723 und DIN 66008 Blatt 2