

## DACOSTERN

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h<sup>+</sup>frei halbmatt gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** voll halbmatt gestrichen

**Zertifizierung:** 100% PEFC (ab Lager)

### Technische Richtlinien für DACOSTERN:

Eigenschaft/Einheit													Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	80	90	100	115	130	135	150	170	200	250	300	350	ISO 536
Dicke, µm	66	78	85	92	104	108	118	134	165	215	275	325	ISO 534
Volumen, cm <sup>3</sup> /gm	0.83	0.86	0.85	0.8	0.8	0.8	0.79	0.79	0.83	0.86	0.9	0.93	ISO 534
Glätte Bekk, s	500	400	400	500	450	450	400	350	250	200	300	300	ISO 5627
Glanz Gardner, %	40 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	45 max	ISO 8254-1
Weißße (D65), %	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	ISO 2470 (D65)
CIE Weißße	122	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	ISO 11475
Opazität, %	91	92.5	94	95	96	96.5	97	98 min	98 min	98 min	98 min	98 min	ISO 2471