

## GARDAGLOSS ART

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h´frei glänzend gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** glänzend gestrichen

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)



### Technische Richtlinien für GARDAGLOSS ART:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz								Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	± 4%	90	100	115	130*	135	150	170	ISO 536
Weißße nach CIE, D65/10°	± 3	119	119	119	119	119	119	119	ISO 11475
Opazität, %	- 2.0	91.0	91.5	93.0	95.5	96.0	97.0	≥ 97.0	ISO 2471
Glanz, %	± 5	71	71	71	71	71	71	73	Tappi 480
Volumen, cm <sup>3</sup> /g		0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	ISO 534
Relative Feuchte, %	± 7	50	50	50	50	50	50	50	Tappi 502
Dicke, µm	± 4%	68	76	86	95	100	110	126	ISO 534
Bekk Glätte	± 30%	2200	2000	1700	1450	1400	1200	1000	ISO 5627

Eigenschaft/Einheit	Toleranz								Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	± 4%	200	220	250	300	350	400		ISO 536
Weißße nach CIE, D65/10°	± 3	119	119	119	119	119	119		ISO 11475
Opazität, %	- 2.0	-	-	-	-	-	-		ISO 2471
Glanz, %	± 5	73	73	73	73	73	73		Tappi 480
Volumen, cm <sup>3</sup> /g		0.74	0.75	0.75	0.78	0.80	0.83		ISO 534
Relative Feuchte, %	±7	50	50	50	50	50	50		Tappi 502
Dicke, µm	± 4%	148	165	187	234	280	320		ISO 534
Bekk Glätte	± 30%	800	720	500	400	300	200		ISO 5627

\* auf Anfrage erhältlich