Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf BERBERICH PAPIER

ITALSTICK Recycling Haftpapier

Ergänzung für recycling Anwendungen

Hauptsorte: Recycling Natur Haftpapier, weiß
Stoffklasse: recycling
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager)

FSC 100% www.fsc.org RECYCLED Papier aus Recyclingmaterial FSC® C018175

Technische Daten

Gewicht	183 gsm ± 5 %	ISO 536
Dicke	204 µm ± 5 %	ISO 534

Obermaterial
Ungestrichenes, weißes Papier,
100 % recycled Faser

Gewicht	80 gsm ± 3 %	ISO 536
Dicke	104 µm ± 3 %	ISO 534
CIE Weißegrad	150 % ± 3 %	ISO 11475

Das Produkt entspricht den EU Eco-label Flower.

Kleber
Dispersionskleber auf Acrylbasis Permanent, universell einsetzbar. Der Kleber besitzt ein breites Anwendungsspektrum z. B. für Papier, Glas und Stahl.

Peel adhesion	15,7 N/inch ± 2 %	FINAT 1
shear test	4 h ± 3 %	FINAT 8
Quick stick	13,7 N/inch ± 4 %	FINAT 9
Aufklebetemperatur	+5 °C / +40 °C	
Temperaturbereich	-15 °C / +80 °C	

Das Produkt entspricht den FDA 175,105 und BfR XIV für einen Kontakt mit Lebensmitteln und den Richtlinien der EN71, Teil 3 „Sicherheit von Kinderspielzeug“.

Abdeckpapier
Weiß, einseitig gestrichenes Kraftpapier, solventless silikonisiert

Gewicht	85 gsm ± 3 %	ISO 536
Dicke	87 µm ± 5 %	ISO 534

Das Produkt entspricht den Richtlinien der EN71, Teil 3 „Sicherheit von Kinderspielzeug“.

Anwendungsbereich
Etiketten für Recycling-Untergründe

Bescheinigung
Das Produkt kann FSC-bescheinigt sein

Bedruckbarkeit
Obermaterial: in allen üblichen Druckverfahren mit gutem Ergebnis bedruckbar, für Offset-Druck geeignet
Abdeckmaterial: in allen üblichen Druckverfahren mit gutem Ergebnis bedruckbar, ein- und mehrfarbig

Lagerung
Ein Jahr vom Lieferdatum bei sachgemäßer Lagerung:

- bei Lagerung der original verpackten Ware, in dunklen, trockenen Räumen bei einer
- Temperatur von +5 °C / +35 °C
- und relativer Feuchtigkeit von 45 % – 60 %.
- Außer bei direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequelle und Regen.

Während der Produktion sind alle Produkte von ITALSTICK durchgehend kontrolliert um Herstellungsfehler zu vermeiden und eine gute Qualitätsstufe zu sichern. Die vorstehenden Angaben stellen die gegenwärtigen Erfahrungswerte dar, ohne Garantie. Der Benutzer hat vor der Verwendung des Produkts selbst zu prüfen, ob das Material tatsächlich für die betreffende Anwendung geeignet ist. Keinesfalls können die Schäden der mangelhaften Produkte den Materialwert überschreiten. Unter keinen Umständen haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer für direkte oder indirekte Schäden. Technische Änderungen und Verbesserungen sind jederzeit vorbehalten.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.

Stand: September 2026