

MUNKEN PURE

grafisches Papier / Design-Offsetpapier



Hauptsorte: ungestrichen

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® 018175 Mix Credit (ab Lager), 100 % PEFC, EU-Ecolabel, Cradle to Cradle® Bronze

Mit Laser- und Inkjet-Garantie in 80 und 90 g/qm



Technische Richtlinien für MUNKEN PURE:

| Eigenschaft/Einheit | | | | | | | | Prüfmethode |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|-------------|
| Flächengewicht, g/m ² | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | ISO 536 |
| Opazität, % | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | ISO 2471 |
| Dicke, µm | 104 | 117 | 113 | 136 | 147 | 170 | 192 | ISO 534 |
| Spezifisches Volumen, cm ³ /g | 1,3 | 1,3 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | ISO 534 |
| Weißegrad nach CIE, % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ISO 11475 |
| Weißegrad nach ISO (illuminant D65/10°), % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ISO 2470-2 |
| Rauheit Bendtsen, ml/min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ISO 8254-1 |

| Eigenschaft/Einheit | | | | | | Prüfmethode |
|--|------|------|------|------|------|-------------|
| Flächengewicht, g/m ² | 200 | 240 | 300 | 400 | 600 | ISO 536 |
| Opazität, % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | ISO 2471 |
| Dicke, µm | 226 | 271 | 339 | 452 | 678 | ISO 534 |
| Spezifisches Volumen, cm ³ /g | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | ISO 534 |
| Weißegrad nach CIE, % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ISO 11475 |
| Weißegrad nach ISO (illuminant D65/10°), % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ISO 2470-2 |
| Rauheit Bendtsen, ml/min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ISO 8254-1 |