

NATRONKRAFTPACK

grafisches Papier / Buchbindereibedarf



Hauptsorte: Buchbindereibedarf / Pappen

Stoffklasse: 100% Frischfaser

Oberfläche: matt
einseitig glatt gerippt

Technische Richtlinien für NATRONKRAFTPACK:

Eigenschaft/Einheit													Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	32	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	130	ISO 536
Feuchtigkeit, %	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	ISO 287
Zugkraft Index MD, kN.m/kg	85	85	90	95	100	100	100	100	105	110	100	90	ISO 1924
Zugkraft Index CD, kN.m/kg	35	35	40	40	45	45	45	45	45	40	35	35	ISO 1924
Berst Druck, KPa/g	110	122	150	166	225	275	325	380	435	480	540	545	ISO 2758
Berst Index, KPa.m ² /g	3,4	3,5	3,7	3,7	4,5	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,5	4,2	ISO 2758
Cobb-60, g/m ²	25	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	ISO 535
Farb Cielab L	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	T 524
10 a	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
(D 65) b	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	

Flächengewicht +/- 4 %

Feuchtigkeit: +/-2,0