

## NIVEUS SUPERIOR PREPRINT

grafisches Papier / Laser / Preprint Papier



**Hauptsorte:** Laser / Preprint Papier

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** matt

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager), EU-Ecolabel

### Technische Richtlinien für NIVEUS SUPERIOR PREPRINT:

Eigenschaft/Einheit											Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	80 ±3.0	90 ±3.5	100 ±4.0	120 ±4.0	160 ±6.0	200 ±6.0	250 ±6.0	300 ±8.0	350 ±11.0	400 ±12.0	ISO 536
Dicke, µ	108 ±3	118 ±3	131 ±4	153 ±4	202 ±5	252 ±6	315 ±6	378 ±8	473 ±9	548 ±10	ISO 534
spezifisches Volumen, cm <sup>3</sup> /g	1,36	1,31	1,31	1,28	1,26	1,26	1,26	1,26	1,35	1,37	ISO 534
Rauigkeit Bendtsen, ml/min	150 ±50	150 ±50	150 ±50	150 ±50	150 ±50	150 ±50	150 ±50	150 ±50	200 ±50	200 ±50	ISO 8791-2
Opazität, %	94.0	95.0	96.0	97.5	99.0	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	ISO 2471
Feuchte absolut, %	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	ISO 287
Weisse m. UV, %	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	114.0 ±1.5	ISO 2470
CIE Weisse, %	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	170 ±3.0	ISO 11475