Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf BERBERICH PAPIER

PRETEX

grafisches Papier / Synthetisches Papier

Hauptsorte: Synthetisches Papier, weiß
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit (ab Lager)
Spezialpapier mit synthetischen Faseranteilen

FSC www.fsc.org MIX Papier | Fördert gute Waldnutzung FSC® C018175

Technische Richtlinien für PRETEX:

Eigenschaft/Einheit		Mittel-wert	Mittel-wert	Mittel-wert		Prüfmethode
Flächenbezogene Masse, g/m²		100	120	150		DIN EN ISO 536
Dicke, µm		95	107	136		DIN EN ISO 534
Rohdichte, g/cm³		1,05	1,12	1,10		DIN EN ISO 534
Bruchwiderstand längs, N/15mm		95	126	160		DIN EN ISO 1924-2
Bruchwiderstand quer, N/15mm		62	76	104		DIN EN ISO 1924-2
Bruchdehnung längs, %		4,1	4,3	4,6		DIN EN ISO 1924-2
Bruchdehnung quer, %		7,7	7,8	7,9		DIN EN ISO 1924-2
Nassbruchwiderstand längs, N/15mm		25	31	42		DIN EN ISO 3781
Nassbruchwiderstand quer, N/15mm		16	17	24		DIN EN ISO 3781
Durchreißwiderstand längs, mN		750	950	1150		DIN EN ISO 1974
Durchreißwiderstand quer, mN		850	1050	1300		DIN EN ISO 1974
Glätte Oberseite, sec		310	260	240		DIN 53 107
Glätte Unterseite, sec		300	240	220		DIN 53 107
Weiße, %		89	89	88		DIN 53 145, T.1
Opazität, %		89	90	93		DIN 53 146

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.

Stand: Oktober 2026