

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

TYPE

CB

Merkmal	Prüfnorm	Einheit	Wert		Toleranz
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	60	70	± 5 %
Dicke	ISO 534	µm	78	88	± 5
Glätte Bekk	ISO 5627	s	35	35	± 20
Weißer R457	ISO 2470	%	103	103	± 3
Opazität	ISO 2471	%	81	83	± 3
Reißlänge längs	ISO 1924-1	m	> 5.000		
Feuchte absolut		%	5,8		± 0,3

Merkmal	Prüfnorm	Einheit	Wert		Toleranz
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	80	90	± 5 %
Dicke	ISO 534	µm	98	113	± 5
Glätte Bekk	ISO 5627	s	35	35	± 20
Weißer R457	ISO 2470	%	103	103	± 3
Opazität	ISO 2471	%	86	88	± 3
Reißlänge längs	ISO 1924-1	m	> 5.000		
Feuchte absolut		%	5,8		± 0,3